VARYBOND®

Технические характеристики продукта Класса 12-75

Предохранение винтов от саморазвинчивания – термостойкий

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 12-75 является термостойким продуктом, предназначенным для сильно нагруженных болтовых соединений и герметизации трубной резьбы. Закрепляет и герметизирует болты, анкерные болты, гайки, резьбовые вставки, резьбовые пробки, предохраняет от ударов, вибрации и коррозии. Закрепляется до состояния неразвинчивания в зависимости от диаметра резьбы.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:	**эфир метакриловой кислоты**
Цвет:	**красный**
Вязкость мПа*с (25°C по Вискозиметру Брукфильда Шпиндель об/мин 4/20):	**8000 – 12000**
Плотность:	**1,1 г/см³**
Макс.диаметр резьбы:	**M 36**
Макс.заполнение зазора:	**0,20 мм**
Температура возгорания:	**> +90°C**
Срок хранения:	**12 месяцев при 20°C**

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через:	**1 – 3 часа**
Пригодность к эксплуатации через:	**3 – 6 часов**
Время окончательного затвердевания:	**12 – 24 часов**
Максимальный крутящий момент:	**> 23 Нм (M10)**
Крутящий момент, исключающий отвинчивание:	**> 23 Нм (M10)**
Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):	**12 – 15 Н/мм²**
Термостойкость:	**- 55°C до + 200°C**

Применение: Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из флакона. **Внимание!** Продукт тиксотропный. Перед нанесением флакон перевернуть и встряхнуть.

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска: 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 06.09.2001
Класс 12-75 D