

## Технические характеристики продукта Класса 16-20

### Стыковое соединение – высокая степень

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 16-20 создает закрепление наивысшей прочности для цилиндрических деталей с ходовой посадкой.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:

**эфир диметакриловой кислоты  
зеленый**

Цвет:

Вязкость мПа\*с

(25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT

Шпиндель об/мин 4/20):

**8000 – 12000**

Плотность:

**1,1 г/см<sup>3</sup>**

Макс.диаметр резьбы:

**M 36**

Макс.заполнение зазора:

**0,20 мм**

Температура возгорания:

**> +90°C**

Срок хранения:

**12 месяцев при 20°C**

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Измерено на шурупе M 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через:

**30 – 40 минут**

Пригодность к эксплуатации через:

**1 – 3 часа**

Время окончательного затвердевания:

**12 – 24 часов**

Максимальный крутящий момент:

**> 25 Нм**

Крутящий момент, исключающий отвинчивание:

**> 25 Нм**

Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):

**30 – 35 Н/мм<sup>2</sup>**

Термостойкость:

**- 55°C до + 200°C**

Применение:

Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из флакона.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска:

50 мл + 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

**Версия 10.09.2001**

Класс 16-20 D

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

